

Nom du product: **SOLIDDECK****XD 2000****Description**

SolidDeck est une protection à l'eau pour le decking, hydrofuge et résistante à l'usure, à base d'huile émulsionnée et des résins à l'eau. Les filtres UV spéciaux offrent au bois une bonne résistance à l'extérieur.

**Méthode d'application**

Rouleau à poils courts, pinceau en fibres synthétiques ou en soie mixte.

**Préparation du produit**

Prêt à l'emploi. Si nécessaire diluer avec 5% d'eau.

Certifications ou propriétés du film sec en cycle: 2 couches de SoliDeck

Conforme aux exigences requises du décret ministériel du 14 juin 1989 n. 236 art. 82: certifié CATAS à la détermination du coefficient du frottement des sols par la méthode B.R.C.A

**Caractéristiques physico-chimique à 23°**

Aspect	Liquide laiteux
Couleur	Orangée
Opacité	[gloss] 20 ±3
pH	n.s.
Poids spécifique	(G/ml) 1,03 ±0,01
Nature chimique	Acrylique hybride
Viscosité	[s] (23°C; Tasse DIN trou 6) 21 ±3

**Caractéristiques d'application**

Nombre de couches conseillées	2
Quantité conseillée par couche	[g/m <sup>2</sup> ] min. 60; max. 80
Ponçage de la première couche	[heure] minimum 4
Intervalle entre les couches	[heure] De 4 à 24
Rendement métrique pour deux couches	[m <sup>2</sup> /L] 12-20
Température d'application	[°C] De +10 à +35
Trafic faible	[heure] 24-48
Praticable	[heure] 24
Occupation des lieux	[jour] 2

**Préparation du substrat**

Préparation du substrat et application

Poncer le bois brut (grain 120-150). Nettoyer le sol. Homogénéiser d'éventuels sédiments du vernis. Appliquer une couche. Attendre 4h avant d'appliquer la seconde couche, sans poncer. Praticable avec précaution: 24-48h. Dureté définitive: 7 jours.

**Cycles conseillés**

Appliquer deux couches de SoliDeck.



YouTube

[www.solidrenner.com](http://www.solidrenner.com)

#### Conditions d'application

Appliquer entre 10°C et 35°C.

Température conseillé: 15°C et 25°C.

Humidité ambiante: 40-80%.

Humidité du bois: 10% mesuré avec un hygromètre.

#### Sols en bois déjà existants

Poncer légèrement la surface du bois pour enlever la couche superficielle vernie ou polie et aspirer soigneusement la poussière.

#### Nettoyage du decking préfini précédemment traité avec SoliDeck

Si la surface paraît altérée, tamponner légèrement avec un chiffon propre ou avec du coton humidifié, le produit SolidClean. Avant d'appliquer un autre produit nettoyant, toujours le tester afin de vérifier la compatibilité avec la surface du parquet en utilisant une tablette non posée, pour éviter toute altération permanente de la surface.

#### Nettoyage des outils et élimination des déchets

Utiliser l'eau du robinet pour nettoyer les outils utilisés immédiatement après l'utilisation. Le matériel inutilisable et l'eau utilisée doivent être détruits comme matériaux spéciaux. Recycler le bidon en plastique sec et propre dans une déchetterie ou dans la poubelle adéquate.

#### Mesure de sécurité personnelle

Éviter le contact avec la peau, pour cela utiliser des gants en latex, caoutchouc ou polyéthylène. Pendant l'utilisation, une fine quantité de solvant se libère dans l'air. Utiliser le produit seulement dans des zones bien ventilées.

#### Stockage

Le produit conserve des caractéristiques inaltérées pendant 18 mois en étant conservé dans son conditionnement d'origine, hermétiquement fermé, à 23°C. Éviter les lieux humides et les températures supérieures à 35°C.

---

#### Avertissement

Les données et les informations contenues dans la présente Fiche Technique correspondent à nos meilleures connaissances actuelles et à nos expériences du moment et ne peuvent être utilisées comme garantie à cause de la diversité des matériaux présents sur le marché et du fait que les conditions d'utilisations ne sont pas sous notre contrôle. La responsabilité de l'utilisateur est de s'assurer que le produit correspond à ses besoins en ce qui concerne les outils d'applications, les supports utilisés et les conditions ambiantes d'applications et de séchage.

Renner Italia S.p.A garantit l'uniformité de la qualité du produit. Renner Italia S.p.A se réserve le droit de modifier et de mettre à jour les fiches techniques selon ses exigences. Les clients sont tenus de vérifier qu'ils sont en possession de la dernière fiche technique émise.

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, TOUJOURS CONSULTER LES FICHES DE SÉCURITÉ.