



AY---M407 NOUVELLE FORMULE

ENDUIT HYDRO Spécial pour Bois

Renner Italia Spa – Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)

Caractéristiques :

Enduit Hydro en pâte formulé pour éliminer les irrégularités et les défauts superficiels du Bois. Aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Facile d'application, rapidité de séchage et sans odeur. Application directe sur bois brut, avant l'application de la première couche d'imprégnation afin d'obtenir le meilleur résultat aussi bien sur le plan esthétique que sur le plan de la tenue dans le temps.

Versions :

AY---M407/--C02	Blanc
AY---M407/--C23	Noyer foncé
AY---M407/--C86	Wengué

AY---M407/--C25	Pin
AY---M407/--C20	Noyer Blond
AY---M407/--C27	Chêne

AY---M407/--C10	Merisier
AY---M407/--C15	Acajou

Usage conseillé :	Aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur, adapté pour des épaisseurs jusqu'à un max de 1mm. Pour des épaisseurs plus importantes utiliser l'enduit PE – Bi-Composant AP—M717
Méthode d'application :	Pistolet
Préparation du produit :	Prêt à l'emploi. Pour modifier la couleur il est possible de mélanger 2 ou plusieurs produits.

Caractéristiques Physico-Chimique à 23°C

Extrait sec (%)	85 ± 5
Poids spécifique (g/cm ³)	2,000 ± 0,030

Caractéristiques d'application

N. de couches	de 1 à 3 couches
Intervalle entre couche	min: 10' max: 20'

Indications générales sur le cycle

Séchage à 23°C et HR% de 45 à 65 : 65 g/m²	
Avant vernissage	de 30' à 1 h
Empilable en vertical	1 h
Egrenage/Ponçage	1 h

Préparation du support :

Le bois doit être bien sec (12-14% d'humidité). Bien nettoyer la surface en éliminant tous les résidus possibles, résine etc... Pour le ponçage du bois il est conseillé un papier de 150 pour le Pin et de 180 pour les feuillus.

Instruction pour l'application : Utiliser une couteau en acier

Ponçage Général: Conseillé pour obtenir une homogénéité de couleur de la surface traitée

Finitions : Recouvrable par des produits Hydro extérieurs comme ceux de la gamme AQUARIS, qui comprennent des imprégnations, des fonds et des finitions transparents ou pigmentés.

Pour des informations complémentaires concernant la peinture avec notre gamme de produits à base d'eau, demander ou consulter notre guide.

Note et avertissements :

- Le produit doit être conservé dans un local à une température comprise entre 5 et 35°C,
- Péréemption : 12 mois.
- Il est nécessaire d'avoir une température jamais inférieure à 15°.
- Les résidus de vernissage, l'eau de lavage, l'eau des cabines doivent être traités selon les normes en vigueur. Ne pas jeter les résidus dans la nature !
- Le matériel doit être lavé à l'eau tout de suite après utilisation. Dans le cas où l'on devrait enlever des pellicules sèches de peinture, utiliser le **AY M460**- diluant de lavage, en le laissant agir toute la nuit, puis rincer à l'eau.