



FL---S610/--C02

Fond-Primer Polyuréthane Blanc – Pour M.D.F

Principales caractéristiques du produit:

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Application au pistolet et à rideau • Excellent pouvoir couvrant et tenue sur les bords | <ul style="list-style-type: none"> • Résistant à l'enlèvement • Facile à poncer |
|--|---|

Versions:

| | |
|-----------------|-------|
| FL---S610/--C02 | Blanc |
|-----------------|-------|

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------|----------|
| Utilisation conseillée: | • Parties planes | • Meubles montés | • Portes |
| Méthode d'application: | pistolet à godet, airless, airmix et à rideau | | |
| Préparation du produit: | en poids: | | |
| | | FL---S610/--C02 | 100 |
| | catalyseur | FC---S061 | 30 |
| | diluant | DF---M001 | 20 |

Caractéristiques Chimico-Physiques:

| Version | Résidu Solide (%) | Poids Spécifique (g/cm ³) | Viscosité DIN 6 à 20° C (s) | Pot-life (h) |
|-----------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| C02 Blanc | 75±2 | 1,465±0,03 | 55±5 | 4 |
| C01 Noir | 68±2 | 1,380±0,03 | 55±5 | 4 |
| C22 Noyer | 59±2 | 1,410±0,03 | 55±5 | 4 |

Caractéristiques Chimico-Physiques:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Résidu Solide (%) | 67±2 |
| Poids Spécifique (g/cm ³) | 1,470±0,030 |
| Viscosité DIN 6(s) à 20° C | 30±4 |
| Pot-life (h) | 90' |

Caractéristiques d'Application

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Nombre de couches conseillé | max. 3 |
| Quantité conseillée par couche | max.: 180 g/m ² |
| Intervalle entre les couches | min.: 1 h max.: 3 h |

Indications générales sur le cycle

| Séchage à 23°C et H.R. entre 45 et 65%: 100 g/m ² | | Séchage en tunnel: 100 g/m ² | |
|--|--------|---|-----------------|
| | | Température | Temps |
| Hors poussière | 10 min | Flash Off | Ambiante 15 min |
| Sec au toucher | 30 min | Air Laminaire | 50°C 60 min |
| Survernissage avec finition | 12 h | Refroidissement | Ambiante 15 min |
| Ponçable | 12 h | | |
| Empilable | 12 h | | |

Préparation du substrat: Ponçage du support brut avec du papier grain 180
Enlèvement soigné des résidus du ponçage

Survernissage: Avec finitions polyuréthane ou nitro

Catalyseurs alternatifs pour MDF:

| | |
|--------------------------|--|
| FC---M043 à 30% en poids | Augmente la mouillabilité et l'élasticité. Le séchage est plus lent. |
|--------------------------|--|

Diluants alternatifs:

| | |
|-----------|---|
| DF---M003 | Pendant l'été ou lorsque la température et l'humidité ambiante sont élevées |
| DF---M005 | Pour applications à rideau |

Notes et avertissements

Pas de limite de conservation. Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle de sédiments sur le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.

FL---S610/---C02 a une haute élasticité, approprié à une utilisation standard de ce type de produit. Nous vous recommandons toutefois un test préliminaire, surtout en présence de supports à risque (par exemple, contreplaqués, plaquages fins, MDF très épais et à basse densité, supports sujets à s'ouvrir sur les bords).