



JW---M071/--C95

Vernis monocomposant à effet chromé

Principales caractéristiques du produit :

- Applicable au pistolet
- Vernis monocomposant prêt à l'emploi

Version:

/--C95	Chrome	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------	--------	--------------------------	--------------------------

Utilisation conseillée :	• Parties planes	• Profils
Méthode d'application :	pistolet à godet	
Préparation du produit :	le produit est prêt à l'emploi	

Caractéristiques physico-chimiques

Poids Spécifique (g/cm ³)	0,892± 0,030
---------------------------------------	--------------

Préparation du support:	Le support doit d'abord être préparé en appliquant une ou plusieurs couches de fond pigmenté polyuréthane ou polyester. Poncer avec un grain fin et nettoyer soigneusement les poussières de ponçage avant l'application du FB--M596/--C01.
--------------------------------	---

Système d'application	Le JW---M071/--C95 pourra être appliqué au pistolet en une ou plusieurs couches croisées, mais sans déposer des quantités trop élevées.
------------------------------	---

Indications générales sur le cycle	<p>FB--M596/--C01 1-2 heures de séchage en tunnel ou 3 heures à température ambiante</p> <p>Application du JW---M071/--C95</p> <p>Après environ 10-15 minutes appliquer 1 couche légère de JO-90M078/---- dilué à 100% de DF---M005/----.</p> <p>Après environ 1 heure de tunnel ou 2 heures à température ambiante, couche de finition de JB---M671/----</p>
---	---

Note ed avvertenze

Non soumis à péremption. Après des périodes prolongées de stockage bien homogénéiser le produit avant son utilisation. Du fait de la nature métallique des pigments, l'homogénéisation peut demander l'emploi d'agitateurs à tige métallique.