



## NL---M001/-----

## Fond Nitro transparent

## Principales caractéristiques du produit:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bonne transparence</li> <li>Séchage rapide</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Facilement ponçable</li> </ul> |
|--|---|

## Versions:

/-----	Transparent
--------	-------------

<b>Utilisation conseillée:</b>	• Meubles	• Parties façonnées au tour
<b>Méthode d'application:</b>	Pistolet, rideau, bac de trempage, pinceau	
<b>Préparation du produit:</b>	en poids:	en volume:
	diluant	NL---M001 100 DN---M020 10 – 40*

En cas de températures et/ou de taux d'humidité ambiante élevés additionner le diluant nitro DN---M020 avec 5% de régulateur de séchage DT---M075 pour favoriser la tension du produit et éviter les phénomènes de blanchissement. (effet anti-brouillard)

## Caractéristiques physico-chimiques

Résidu solide (%)	28 ± 2
Poids Spécifique (g/cm <sup>3</sup> )	0,950± 0,030
Viscosité DIN 4 à 20°C	115±5 s

## Caractéristiques d'application

Nombre de couches conseillé	max. 3
Quantité conseillée par couche	max.: 150 g/m <sup>2</sup>
Intervalle entre les couches	min.: 30 max.: 3 h

## Indications générales sur le cycle

Séchage à 20°C et H.R. entre 45 et 65%: 100 g/m <sup>2</sup>		Séchage en tunnel: 100 g/m <sup>2</sup>		
Hors poussière	8 min		Température	Temps
Sec au toucher	20 min	Flash Off	Ambiante	15 min
Survernissage avec finition	6 h	Air Laminaire	50°C	60 min
Ponçable	6 h	Refroidissement	Ambiante	15 min
Empilable	6 h			

**Préparation du substrat:** Bien poncer et nettoyer le support brut. Teintage éventuel avec des colorants à base d'eau série TY---M001 ou TY---M003 ou à base solvant série TM---M006 ou TM---M007.

**Survernissage:** Seulement avec finitions mono-composant à base de nitrocellulose

## Notes et avertissements

Pas de limite de conservation. Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle de dépôts sur le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.