

Nom du produit : SOLIDECK XD2000

Description

SoliDeck est une protection à base aqueuse pour le deck, il est hydrofuge et présente une bonne résistance à l'usure.

Version

XD2000 SoliDeck

Champ d'application

Formulé à base d'huile émulsionnée et de résine à base aqueuse, ce produit offre un très haut pouvoir hydrofuge, il est résistant à l'usure et il est rapide à appliquer. Les filtres UV spéciaux offrent au bois une bonne résistance à l'extérieur.

Méthode d'application

Rouleau à poils courts, pinceau en fibres synthétiques ou en soie mixte.

Préparation du produit

Prêt à l'emploi. Si nécessaire diluer avec 5% d'eau.

Certifications ou propriétés du film sec en cycle : 2 couches de SoliDeck

Conforme aux exigences requises du décret ministériel du 14 juin 1989 n.236 art.82 : certifié CATAS à la détermination du coefficient du frottement des sols par la méthode B.R.C.A

Caractéristiques physico-chimique à 23°

Aspect	Liquide laiteux
Couleur	Orangée
Opacité	[gloss] 20 ±3
pH	n.s.
Poids spécifique	(G/ml) 1,03 ±0,01
Nature chimique	Acrylique hybride
Viscosité	[s] (23°C; Tasse DIN trou 6) 21 ±3

Caractéristiques d'application

Nombre de couches conseillées	2
Quantité conseillée par couche	[g/m ²] min. 60; max. 80
Ponçage de la première couche	[heure] minimum 4
Intervalle entre les couches	[heure] De 4 à 24
Rendement métrique pour deux couches	[m ² /L] 12-20
Température d'application	[°C] De +10 à +35
Trafic faible	[heure] 24-48
Praticable	[heure] 24
Occupation des lieux	[jour] 2

Préparation du substrat

Nettoyer soigneusement la surface du bois. Enduire les veines avec le mastic SolidFiller mélanger avec la poussière du bois obtenu lors du ponçage du sol. Une fois sec, polir le

bois brut (grain conseillé 120-150) il devra être tenu éloigné de toutes traces de graisse, cire ou colle. Avant de procéder au vernissage, nettoyer le sol avec un aspirateur. Si le vernis est appliqué sur un matériel teinté, vous devez utiliser des colorants insolubles à base d'eau pour empêcher que le colorant ne déteigne sur la couche inférieure.

Instructions d'application

Bien mélanger pour homogénéiser d'éventuels sédiments formés sur le vernis. Appliquer une couche ~~de~~ produit et laisser sécher pendant 4 heures minimum et 24 heures maximum avant d'appliquer la seconde couche. Un ponçage intermédiaire n'est pas requis. La surface traitée est piétinable avec précaution après 24 à 48 heures. La dureté définitive est obtenue après une semaine.

Cycles conseillés

Appliquer deux couches de SoliDeck.

Conditions d'application

Température ambiante. Appliquer à une température comprise entre 10°C et 35°C. La température conseillée d'utilisation est comprise entre 15°C et 25°C.

Humidité ambiante. Appliquer avec une humidité relative comprise entre 40% et 80%.

Humidité de sous-couche. Teneur minimum acceptable = 10% mesuré avec un hygromètre.

Sols en bois déjà existants

Poncer légèrement la surface du bois pour enlever la couche superficielle vernie ou polie et aspirer soigneusement la poussière.

Nettoyage du deck préfini précédemment traité avec SoliDeck

Si la surface ~~paraît paraît~~-altérée, tamponner légèrement avec un chiffon propre ou avec du coton humidifié, le produit SolidClean. Avant d'appliquer un autre produit nettoyant, toujours le tester afin de vérifier la compatibilité avec la surface du parquet en utilisant une tablette non posée, pour éviter toute altération permanente de la surface.

Nettoyage des outils

Nettoyer immédiatement ~~après l'utilisation~~ les outils ~~après l'utilisation~~utilisés. Avant que le produit ne soit sec, il peut être retiré du rouleau ou du pinceau avec de l'eau courante.

~~Élimination~~ Élimination des déchets

Une fois inutilisable, le matériel doit être récolté et détruit comme matériaux spéciaux, au même titre que l'eau qui ne doit être en aucun cas rejetée dans les égouts.

Mesure de sécurité ~~personnelle~~personnel

~~Éviter~~ ~~Éviter~~ le contact avec la peau, pour cela utiliser des gants en latex, caoutchouc ou polyéthylène. Pendant l'utilisation, une fine quantité de solvant se libère dans l'air. Utiliser le produit seulement dans des zones bien ventilées.

← - - - Mis en forme : Taquets de tabulation : 8.5 cm, Centré

Conditionnement

Bidon de 5L

Stockage

Le produit conserve des caractéristiques inaltérées pendant 18 mois en étant conservé dans ~~le~~son conditionnement d'origine, hermétiquement fermé, à 23°C. ~~Éviter~~ Éviter les lieux humides et les températures supérieures à 35°C.

Recyclage du bidon

Le bidon en plastique doit être recyclé en étant jeté dans la poubelle adéquate, ou en étant consigné dans une déchetterie. S'assurer que le récipient soit vide et sec et ne contient qu'une faible quantité de ~~produit~~produits.

Avertissement

Les données et les informations contenues dans la présente Fiche Technique correspondent à nos meilleures connaissances actuelles et à nos expériences du moment et ne peuvent être utilisées comme garantie à cause de la diversité des matériaux présents sur le marché et du fait que les conditions d'utilisations ne sont pas sous notre contrôle.

La responsabilité de l'utilisateur est de s'assurer que le produit correspond à ses besoins en ce qui concerne les outils d'applications, les supports utilisés et les conditions ambiantes d'applications et de séchage.

Renner Italia S.p.A garantit l'uniformité de la qualité du produit. Renner Italia S.p.A se réserve le droit de modifier et de mettre à jour les fiches techniques selon ses exigences. Les clients sont tenus de vérifier qu'ils sont en possession de la dernière fiche technique émise.

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, TOUJOURS CONSULTER LES FICHES DE SÉCURITÉ.