



# KERLYBOIS PAINT



## EXTERIEUR MICROPOREUX POUR BOIS

### SUPPORTS

Bois et matériaux dérivés, ainsi que tous les supports classiques du bâtiment. Dans tous les cas, ceux-ci seront sains et secs, réceptionnés et préparés conformément au D.T.U 59.1.

Humidité du bois : doit être inférieure à 18 %

Ne pas appliquer sur bois gelés

### PROPRIETES

Facilité d'application

Bon rendu

Bon garnissant

Laisse respirer le support

Ne cloque pas, ne s'écaille pas

Protège des intempéries

Lavable et lessivable

Légèrement gélifié, ne coule pas

### RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 5° C et inférieure à + 35° C en extérieur,

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,

Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur et 80 % en extérieur (D.T.U 59.1),

En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

En zone exposée, les teintes sombres sont à proscrire sur tous supports (coefficient d'absorption solaire > 0,7)

### MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1

- brosse ou rouleau, **KERLYBOIS PAINT** est prêt à l'emploi

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

**NETTOYAGE DU MATERIEL AU WHITE SPIRIT OU KERLYDIL 80**

## **CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION**

Classification NF T 36005 Famille I Classe 4a

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ad) 300 g/L (2010) soit 291g/litre pour kerlyboispaint

<b><u>Extrait sec en poids :</u></b>	<b>80%<math>\pm</math> 0,02%</b>
<b><u>- Masse volumique à 23° C :</u></b>	<b>1,45<math>\pm</math> 0,02 g/cm<sup>3</sup></b>
<b><u>- Aspect du feuil sec :</u></b>	<b>Satin tendu</b>
<b><u>- Rendement :</u></b>	<b>13 m<sup>2</sup>/L selon support</b>
<b><u>- Viscosité:</u></b>	<b>Léger gel</b>

**- Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :**  
**Hors poussière : 2 à 4 heures ; Recouvrable : 12 à 18 heures à 20°C et 65% HR**

## **TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION**

**Teinte :** Livrable en blanc et couleurs de notre nuancier  
KERLYCOLOR

**Conditionnement :** 1 L, 3 L et 15 L.

**Conservation :** Un an en emballage d'origine non entamé  
Craint le gel au séchage comme au stockage

## **HYGIENE ET SECURITE**

**INFLAMMABLE** à l'application comme au stockage

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYBOIS PAINT**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY  
 ZAE SAINT ELOI - 86000 POITIERS  
 TEL : 05 49 44 23 44  
 FAX : 05 49 44 23 04  
 internet : www.kerlys.com  
 mail : info@kerlys.com