

**PRIMAIRE ANTIROUILLE
SYNTHETIQUE RAPIDE****6273/****SINTAL****Couleurs: toutes les teintes SMALTOSISTEM**

Primaire synthétique à base de résine alkyde à séchage rapide avec une faible absorption de la couche de finition.

Conseillé pour la protection d'objets manufacturés en acier, charpentes métalliques, machines agricoles et de BTP.

SUPPORT

Acier grossier dégraissé ou sablé finement.

PREPARATION DU PRODUIT**DILUTION:**

– **20 – 25%** avec les diluants nitro **9095/**, ou **9096/**, ou **9097/** ou synthétique **9037/**

METHODES D'APPLICATION

- Pistolet: pistolet à godet, électrostatique, airless (sans air), airmix, mixte-air
- Vernissage à immersion

Epaisseur conseillé 50 - 60 microns secs.

SECHAGE (METHODE ALCEA - ME 81)

Hors poussière	15 minutes
Sec au toucher	2 heures
Sec en profondeur	12 heures

RECOUVREMENT

Recouvrable après les:

- 2 heures par des finitions synthétiques, à séchage rapide, vinyliques, caoutchouc chloré et nitrocellulosique.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE *

		U.M.	METHODE
Poids spécifique	1.267 – 1.378	kg/l	ALCEA - ME 14
Viscosité Ford 8/20°C	15 – 20''	s	ALCEA - ME 16
Extrait sec en poids	62.3 – 66.4%	kg/kg	ALCEA - ME 15
Extrait sec en volume	35.4 – 33.7%	l/kg	ALCEA - ME 15
Extrait sec par volume	44.85 – 46.45%	l/l	ALCEA - ME 15
Brillance - Gloss 60°	3 – 6	//	ALCEA - ME 60
Rendement théorique à 30 microns secs	11.80 – 11.2	m ² /kg	ALCEA - ME 82

STOCKAGE

Attention: le produit doit être stocké dans ses récipients originaux, à l'abri des sources de chaleur, à une température comprise entre +5°C et +35°C

= . = . = . =

* Les valeurs avec une astérisque indiquent un système tinctoriétique; elles ont un caractère indicatif et se réfèrent à la réalisation exacte de nos formules.

Les informations reportées sur cette fiche technique sont le fruit de nombreuses expériences et doivent être considérées comme étant d'excellents indices d'orientation. Toutefois, les modes d'application et les systèmes de travail étant fort variés, nous ne saurions en garantir le succès dans tous les cas.

La présente version mise à jour annule et remplace toutes les éditions précédentes.