



SMALTOSISTEM

FICHE TECHNIQUE NS xxx.0 FR

DATE 21.09.2016

page 1/2

5850/P125 VERNIS PU SOFT MAT 2K

couleurs: incolore

TYPE ET CHAMP D'APPLICATION

Vernis PU mat offrant un touché Soft.

PRÉPARATION DU PRODUIT

rapport de durcissement

parts	en poids	en volume	durcisseur
100	20		9906/0699

dilution

pour 100 parties de base, 20 - 40% avec diluant 9038.

temps de vie en pot

3 heures¹ à 20°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

caractéristiques physiques

	tel quel	durcissé	tolérance	U.M.	méthode	édition
Densité	1,01	//	+/- 0,05	Kg/L	ME014	6
Viscosité Ford. 4/20°C	Thixo	20-25 Ford 4	+/-3	S	ME016	4
Extrait sec en poids	44%	//		Kg/Kg	ME015	5
Extrait sec en volume	//	//		L/Kg	ME015	5
Brillant 60 °	3 +/- 2	//			ME060	1

séchage

	temps
Appassimento	15 minutes air



Cottura	20 minutes à 80°C
---------	-------------------

Pour un séchage à température ambiante, laisser sécher une nuit avant manipulation.

TYPE ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Appliquer une première couche de primaire époxy sur support plastique ou métal

Sur bois, appliquer une première couche de primaire polyuréthane.

MODE D'APPLICATION

- Pistolet pneumatique.

Epaisseur recommandée

40 à 60 µm.

STOCKAGE

Attention: le produit doit être stocké dans ses récipients originaux, à l'abri des sources de chaleur, à une température comprise entre +5°C et +35°C.

CONSERVATION

Le produit conservé dans les conditions ci-dessus a une stabilité de 12 mois à partir de la date de la fabrication.

Les valeurs avec une astérisque indiquent un système tintométrique; elles ont un caractère indicatif et se réfèrent à la réalisation exacte de nos formules.

Les indications de la présente brochure sont le fruit de nombreuses expériences et doivent être considérées comme étant d'excellents indices d'orientation. Toutefois, les modes d'application et les systèmes de travail étant fort variés, nous ne saurions en garantir le succès dans tous les cas.

La présente version mise à jour annule et remplace toutes les éditions précédentes.